

AG Topnik LP-1 1L nr kat 12132

O produkcie

Ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Bezpieczny ekologicznie. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym.

Właściwości

wygląd	przeźroczysty o barwie lekko słomkowej
zapach	ostry alkoholowy
rozpuszczanie w wodzie	częściowa z powstaniem osadu
inne rozpuszczalniki	toluen, etanol, metanol, heksan, 2- propanol
aktywność statyczna tem. 250 °C	pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 $\geq 206 \text{ mm}^2$
zawartość halogenków	0 %
PH (1% roztwór wodny)	3,34
zawartość substancji nielotnych	3,81 %
gęstość w temp. 20 °C	0,80 g/cm ³

Instrukcja użytkowania

Topnik możemy nanosić na elementy lutowane metodą pianową, falą topnika, natryskiem, zanurzeniem lub za pomocą pędzla. Pozostałości po tym procesie nie wykazują oddziaływania korozyjnego i nie wymagają usuwania.